Especificação Técnica Manual
Produto: 500 x 25µ

Propriedades Físicas - Mecânica	*Norma*	*Unidade de Medida*	*Valor Longitudinal*	*Valor Transversal*	*Tolerância*
Espessura	ASTM D374	µm	25	25	-2/+2µm
Tensão de Perda De elasticidade	ASTM D882-95 a	N/mm²	7.3	7.3	+/-5%
Tensão de Ruptura	ASTM D882-95 a	N/mm²	22.0	13.0	+/-10%
Alongamento de Ruptura	ASTM D882-95 a	%	400	600	+/-10%
Modulo Elástico	ASTM D882-95 a	N/mm²	70	890	+/-10
Resistência (Elmendorf)	ASTM D1922-94	mN	2900	5800	+/-10%
Resistência ao Impacto	ASTM D1709-91	g	110		+/-10%
Pré-estiramento Garantido	Método Fly Embalagens	%	150	------	
Pré-estiro Máximo	Método Fly Embalagens	%	200	------	
Adesividade	Método Fly Embalagens	%	2	Polibuteno Liquido	

Os testes são realizados sob as seguintes condições:
Temperatura: 23+/-2°C
Umidade: 50+/-5%
Matéria Prima: PEBDL (Transparente) - Extrusão Cast

Emitido: Renan Oliveira